



コーケン防草シート



施工場所: 大分県宇佐市
使用品番: 13A-G(グリーン)
※表面敷設



施工場所: 北海道函館市
使用品番: 13A-B(ブラック)
※碎石敷き均し敷設

長年の実績

高い遮光率

優れた透水性

飛来種子の防止

優れた施工性

施工場所: 愛知県豊橋市
使用品番: 13A-B(ブラック)
※碎石敷き均し敷設



日本コーケン株式会社

コーケン防草シートの特徴



コーケン防草シートは、長年御使用頂いております合成繊維ポリエステルを100%使用した長繊維不織布(スパンボンド)で、方向性の少ない物性値を有し、低質量で高い強度と透水性能、また防草対策にとって不可欠な優れた遮光性能を持つシートです。

① 高い遮光率

▶ 特殊加工により99%以上の高い遮光性能を有しており、植物の光合成を阻止します。

② 優れた透水性

▶ 透水係数は 1×10^{-2} cm/secで、植物の芽は通しません。雨水は良く通す為、水が溜まりにくい性質を持っています。

③ 飛来種子を防ぐ

▶ 表面に特殊加工を施している為、露出施工をしても飛来種子による発芽を防ぎます。

④ 軽い

▶ 質量が少ない為取扱い勝手に優れており、施工性に優れます。

太陽光発電での雑草対策の省力化に実力を発揮します！

【コーケン防草シートの諸元】

品番	規格	質量 g/m ²	厚み mm	引張強度(N/5cm)		伸度(%)		遮光率 (%)	垂直透水 係数(cm /Sec)
	幅m×長さm			たて	よこ	たて	よこ		
13A-B	1又は2×100	130	0.50	250	200	18	15	99.0以上	1×10^{-2}
13A-G	1又は2×100	130	0.50	250	200	18	15	99.0以上	1×10^{-2}
30P-G	1又は2×100	300	1.00	880	680	35	40	99.0以上	1×10^{-2}
30P-GG	1又は2×100	300	1.00	880	680	35	40	99.0以上	1×10^{-2}

※ 測定方法は、質量・厚み・引張強度・伸度はJIS L 1908に準ず、垂直透水係数はJIS A 1218に準ずる押圧2KPaを表示

製造元

販売元



東洋紡株式会社 スパンボンド事業部

東京営業グループ: 〒104-8345 東京都中央区京橋1丁目17番10号
TEL 03-6887-8858 FAX 03-6887-8838
大阪営業グループ: 〒530-8230 大阪市北区堂島浜2丁目2番8号
TEL 06-6348-3363 FAX 06-6348-3400

呉羽テック株式会社



日本コーケン株式会社

(本社) 〒105-0003

東京都港区西新橋2丁目6-7(ペルトリービル)

電話 03(3501)1010(代) FAX 03(3501)3502

(支店) 北日本(札幌)・東日本(仙台)・中日本(東京・名古屋)
・西日本(博多)

(駐在) 青森・岩手・新潟・愛媛・高知・長崎・鹿児島